



دليل الأحجار الكريمة



بكل الفخر والاعتزاز يضع مختبر الأحجار الكريمة بين أيديكم دليل الأحجار الكريمة، والذي يضم الكثير من المعلومات القيمة عن الماس والأحجار الكريمة الملونة والتي تساعد التاجر والمستهلك على كيفية انتقاء هذه الأحجار القيمة و معرفة خصائصها وكيفية العناية بها.

الماس

البريق	قوة التحمل	الصلادة
ماسي	جيد إلى ممتاز	10

البريل

البريق	قوة التحمل	الصلادة	الصنف
زجاجي	ضعيف إلى جيد	8 - 7.5	الزمرد (أخضر) الأكوامارين (أزرق) الهيلودور (أصفر) المورجانيت (وردي) الجوشنيت (عديم اللون) بكسييت (أحمر)

الكوروندوم:

البريق	قوة التحمل	الصلادة	الصف
زجاجي	ممتاز إلا في حالة التوأمة أو الحجر المكسور	9	الياقوت السفير السفير الأصفر السفير البرتقالي (باربارتشا - السفير النجمي) الياقوت النجمي

التوباز

البريق	قوة التحمل	الصلادة
زجاجي	ضعيف	8

الكريزوبريل

البريق	قوة التحمل	الصلادة	الصف
زجاجي	جيد إلى ممتاز	8.5	الكسندريت (أخضر في الضوء الطبيعي) (أحمر في الضوء الصناعي) كريزوبريل عين الهرة (مصفرة إلى بني)

التورمالين

البريق	قوة التحمل	الصلادة	الصف
زجاجي	ضعيف	7 - 7.5	روبيلايت (أحمر) إنديكوليت (أزرق) فردليت (أخضر)

الغارنت

البريق	قوة التحمل	الصلادة	الصف
زجاجي إلى ماسي	ضعيف إلى جيد	7.5 – 6.5	الماندين (أحمر مع مسحه بنفسجية) بيروب (أحمر بني محمر) هسونيت (أحمر) أندرا ديت – ديمانتويد ، تسافوريت (أخضر) سيسارتين (برتقالي)

المرجان

البريق	قوة التحمل	الصلادة
شمعي	جيد	3.5

كوارتز

البريق	قوة التحمل	الصلادة	الصف
زجاجي	جيد	7.5 – 6.5	أميشت (أرجواني) سيترين (أصفر) آمترين (أرجواني – أصفر) الكوارتز المدخن (بني) البلور الصخري عديم اللون

زويست

البريق	قوة التحمل	الصلادة	الصف
زجاجي	ضعيف	6.5	تنزايث (أزرق) ثوليت (وردي) أنيوليت (أخضر)

الزبرجد

البريق	قوة التحمل	الصلادة
زجاجي	ضعيف	6.5

اللؤلؤ

البريق	قوة التحمل	الصلادة	الصف
لؤلؤي	جيد	3.5	لؤلؤ طبيعي لؤلؤ مزروع (ماء عذب أو ماء البحر)

الأوبال

البريق	قوة التحمل	الصلادة	الصف
زجاجي	ضعيف إلى جيد	6.5 - 5	أوبال ناري (برتقالي إلى أحمر) أوبال صخري أوبال عادي



